

# Technikai adatlap

## PLASTDUR Textilragasztó



### GYÁRTÓ:

PRÉMIUM RAGASZTÓ KFT

Telefon: 06-30-400-1737

Email: ragaszto@premiumragaszto.hu

### ÖSSZETÉTEL:

Polivinilacetát polimer vizes diszperzió.

### ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Elsősorban a textilszobrászatban végzett munkáknál alkalmazható, ahol a textil formázás és száradás után az anyag kőkemény lesz. Tökéletes, könnyen kezelhető speciális keményítő anyag. Sokoldalúságot tekintve használható még a természetes anyagokkal (fa, fém, puha bőr, kerámia, agyag, papír, márvány, üveg, száraz virág stb.), valamint a polisztirol termékkel végzett munkák során.

### TERMÉKJELLEMZŐK:

Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. A termék nem tűzveszélyes.

### MŰSZAKI ADATOK:

Megjelenés:	fehér színű, száradás után opálos
Szag:	gyenge
Viszkozitás 23 C° (Brookfield):	12 - 18000 mPas (DIN EN ISO 3219)
pH:	6 ± 0,5 (ISO 976)

### FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:

A fehér, száradás után opálos ragasztóanyaggal 16°C feletti hőmérsékleten kell dolgozni, mivel a hőmérséklet jelentősen befolyásolja a ragasztás erősségét. A felhasználandó anyagok maghőmérséklete minimum 16°C legyen. A ragasztóanyagot felhasználás előtt fel kell keverni, amely ezután egy tiszta ecsettel, spatulával, vagy fogazott lemezzel felvihető. Különböző anyagok egymáshoz való ragasztásához ajánlott mennyiség a felület-minőségtől függően kb. 100 g/m<sup>2</sup>. Általános ragasztásnál elegendő az egyik felületet bekenni a ragasztóval, azonban tömbösítésnél célszerű mindkét ragasztandó felületet bekenni. A ragasztási szilárdság fokozatosan alakul ki és a munkadarab kb. 20 perces préselés után 24óra múlva további megmunkálásra alkalmassá válik. Használat után a segédeszközöket vízzel azonnal le kell mosni.

### TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ:

Nem tűzveszélyes, Fagyveszélyes! Normál körülmények között a PLASTDUR Textilragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 24 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!

A műszaki adatok, alkalmazhatóság, a javasolt felhasználási technológiák a legjobb tapasztalataink alapján kerültek közlésre. Természetesen ajánlott a helyi adottságok figyelembevétele és az alkalmazott burkolatok használati útmutatóinak a betartása. Leírásainkat kérjük ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekinteni!