

Technikai adatlap

PLASTDUR Fólia 38 ragasztó



GYÁRTÓ:

VODICSKA Kft., 2600 Vác, Kötő u. 17., fszt. 1.

Telefon: 06-30-933-3793

Email: plasdur@vodicska.hu

ÖSSZETÉTEL:

Poliakrilsav polimer, oldószer mentes vizes diszperzió

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Általános ragasztóanyagként alkalmazható a lakkozott, fóliázott, felületkezelt és kezeletlen felületű papírok konfekcionálására. Kiválóan alkalmas dísztasakok kézzel és géppel (dűznis felhordás) történő ragasztásához, valamint BOPP-fóliázott illetve lakkozott felületű kartondobozok konfekcionálásához.

TERMÉKJELLEMZŐK:

Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. A termék nem tűzveszélyes.

MŰSZAKI ADATOK:

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Megjelenés: | fehér színű, száradás után átlátszó |
| Szag: | gyenge |
| Viszkozitás 23 C° (Brookfield): | 12 - 18000 mPas (DIN EN ISO 3219) |
| pH: | 5 ± 0,5 (ISO 976) |

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:

A ragasztóanyag felhasználását +15 C° feletti helyiségben kell végezni, és ha szükséges, használat előtt fel kell keverni. A ragasztandó felületek hőmérséklete ne legyen kevesebb, mint +13 C°. Felhasználás előtt próbaragasztást kell végezni. A ragasztóanyagot felhasználás előtt fel kell keverni, amely ezután felhordható. A száradási idő hőkezeléssel csökkenthető. Használat után az eszközöket vízzel azonnal le kell mosni, mert a beszáradt ragasztó vízben nem oldódik.

TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ:

Nem tűzveszélyes, Fagyveszélyes! Normál körülmények között a PLASTDUR Fólia 38 ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 24 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!

A műszaki adatok, alkalmazhatóság, a javasolt felhasználási technológiák a legjobb tapasztalataink alapján kerültek közlésre. Természetesen ajánlott a helyi adottságok figyelembevétele és az alkalmazott burkolatok használati útmutatóinak a betartása. Leírásainkat kérjük ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekinteni!